

お店づくり Do It Yourself! で挑戦しませんか?!

●アドバイザー：金子浩二氏
株式会社サランナ・インタープレーン事業部
[お問い合わせ先 FAX03-3863-6164]

手軽で簡単！家庭用オーブンでできる陶器

灰皿やたばこ入れなど陶器で手作りしてみませんか！喫煙場所で使ったり、店頭ディスプレイとして飾ってみてはいかがでしょうか。



今回紹介する「オープン陶土」とは、比較的低温度（180度以下）の焼成で強度が得られる特殊陶土です。ご家庭にあるお料理用のオーブンで手軽に焼成できます。



※開封してすぐに、練らずに使えます。 ※オープン陶土（参考価格：400g 648円）の調達はホームセンターなどで（取扱確認ください。）メーカーに電話注文可能です。電話 03-5762-1623 株式会社ヤコ

①成形（形作りの一例です。自由に作りましょう！）

（順序）
↓



丸棒で一定の厚みに延ばします。




底板に帯板を巻き付け圧着します。つなぎ目は指やヘラで整えます。



丸い適当な型で底板を切り出します。定規で帯板を切り出します。



たばこ置きを切り込みます。



接着面にドベ（陶土を水で溶いて糊状にしたもの）を塗ります。



最後にヘラで形を整え、刷毛で表面を仕上げます。成形の完了です。

（右上へ）
↓



②乾燥



大きさによりますが2～7日乾燥させます。

③焼成



料理用のオーブンで、必ず160℃～180℃で30分～60分焼きます。

④完成



焼き上がったら完成です。